



오공본드 No.EP935

오공본드 만능에폭시 EP935는 강력한 접착피막을 형성하여 금속, 목재, 석재 등 거의 모든 재질에 광범위한 용도로 활용되는 고분자 특수 만능접착제로서 짧은 경화시간과 우수한 접착력을 가지고 있습니다.

● 특 징 및 용 도

- ① 경화시간이 짧습니다.
- ② 여러 가지 용도로 사용되는 만능 접착제입니다.
- ③ 접착력이 우수합니다.

● 물 성

	주 제	경 화 제
① 색	상 : 투명	암갈색
② 주 성 분	: EPOXY수지, 기타	Polyamide 수지,기타
③ 점 도	: 12,000 ~ 15,000 CPS/20℃	30,000 ~ 35,000 CPS/20℃
④ 비 중	: 1.15(주제:경화제 중량비 1:1 혼합시)	
⑤ 내 열 도	: 120~130℃(주제:경화제 중량비 1:1 혼합시)	

● 사 용 방 법

- ① 피 접착면에 묻은 녹, 먼지, 물, 기름 등 불순물을 제거하십시오.

- ② 주제(투명)와 경화제(암갈색)를 종량비로 1:1이 되게 충분히 섞어 주십시오.
- ③ 가사시간(20~30분/23℃)이 지나기 전에 작업을 완료하십시오.

● 주 의 사 항

- ① 상온(5~35℃)에서 사용하십시오.
- ② 혼합비(1:1)를 지키지 않아 발생할 수 있는 물성저하 현상은 당사에서 책임지지 않습니다. 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오.
- ③ 사용 전 습기를 완전히 제거하여 주십시오.
- ④ 사용 후 비 혼합된 제품은 밀봉하여 냉암한 곳에 보관하십시오.
- ⑤ 운송 및 보관 시 던지거나 지나친 충격을 주지 않도록 하십시오.

● 경 고 사 항

- ① 어린이의 손에 닿지 않도록 주의해서 보관하십시오.
- ② 섭취, 흡입 및 신체(눈, 피부 등) 접촉 시 상해를 입을 수 있습니다.
- ③ 작업 시 흡입, 피부접촉을 피하기 위한 유기용제용 방독마스크, 보호안경, 보호장갑 등 필요한 보호구를 착용하십시오.
- ④ 냄새를 계속해서 맡으면 어지러움 등 중독증상이 나타날 수 있으므로 작업장은 통풍이 되게 하십시오.
- ⑤ 접착 이외의 용도에 사용하지 마십시오.
- ⑥ 섭취, 흡입 및 피부접촉 시 측면에 표기된 산업안전보건법에 의한 경고 표시의 조치사항에 따라 조치하시고, 통증 또는 피부에 변화가 있을 경우에는 즉시 전문의의 진단을 받으십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.