



## 오공본드 No.FA700

오공본드 No. FA700는 데코타일 및 연질/경질의 PVC타일 시공시 사용되는 접착제로써 초기 접착력 및 시공성이 양호한 타일전용 접착제입니다.

### ● 특 징

- ① 도포건조 후 점착유지 시간이 길어 광범위한 작업이 가능합니다.
- ② 작업성이 뛰어나며 바닥재에 대한 오염이 없습니다.
- ③ 접착 피막이 유연하고 소재와의 층간 밀착성이 양호합니다.
- ④ 수용성으로 작업성 및 시공후 처리가 간편합니다.

### ● 사 용 용 도

- ① 적용범위 : 데코타일, 디렉스타일, 각종PVC타일
- ② 적용장소 : 복도, 거실, 사무실 등의 바닥면
- ③ 적용하지 : 몰탈면, 합판, 밤라이트, 석고보드, 시멘트 바닥의 평활한 하지면

### ● 물 성

- ① 주 성 분 : 아크릴수지, 충전제
- ② 색 상 : 연갈색 페이스트
- ③ 고 형 분 : 70 ~ 74 %
- ④ 점 도 : 8,000 ~ 12,000cps/25℃(Brookfield RVT)

- ⑤ p H : 6 ~ 7
- ⑥ 최저필름 형성온도 : 5℃
- ⑦ 피착재 오염성 : 없음

● 표 준 작 업 사 항

- ① 작작업장과 접착제 및 피착재 표준 온도 : 15 ~ 25℃
- ② 작업장 및 접착제의 최저 허용 온도 : 5℃
- ③ 작업장의 상대습도 : 65 ~ 75%
- ④ 도 포 량 : 1.2kg/3.3㎡

● 사 용 방 법

- ① 접착면의 먼지, 기름때, 물기 및 기타 이물질을 완전히 제거하십시오.
- ② 전면 도포 시 모서리 부분까지 충분히 도포 하십시오.
- ③ 작업에 사용한 도구는 마르기 전에 수돗물로 세척한 후 보관하여야 재사용이 가능합니다.
- ④ 표준 사용량 : 1.2kg / 3.3㎡

● 주 의 사 항

- ① 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오.
- ② 동결될 경우 접착불량의 원인이 되므로 동결되지 않도록 각별히 주의하십시오.
- ③ 작업장 내 표준온도를 15~25℃로 유지하여 주십시오.
- ④ 녹이나는 용기에 보관하지 마십시오.
- ⑤ 사용 후 잔량은 밀봉하여 보관하십시오.
- ⑥ 변질된 제품은 구입처나 본사를 통해 교환이 가능합니다.

● 경 고 사 항

- ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고 내용물의 섭취 및 장시간 피부 접촉 시 두통, 현기증, 피부염 등 건강 장애를 일으킬 수 있으니 주의하십시오.
- ② 유아, 아동용용구, 식품 용기 등에는 사용을 금합니다.
- ③ 작업 시 신체와의 접촉을 방지하기 위해 적절한 보호 장비를 착용하시고 반드시 환기를 하여 주십시오.
- ④ 장시간 피부 접촉 시 물로 충분히 세척하시고 이상 발생시 의사의 조치를 받으십시오.
- ⑤ 접착 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.